

LÍNEA OMNISPORTS

			TRAINING	REFERENCE	EXCEL	COMPACT	SPEED	PURE PLAY
	Tratamiento de protección	-	TopCLEAN XP™					
	Espesor total (mm)	EN 428 ISO 24346	5,0	6,5	8,3	2	3,45	9,4 (+/- 0,2mm)
	Espesor capa de uso(mm)	EN 429 ISO 24340	0,70	0,70	0,80	0,80	0,65	0,80
	Formato (m)	EN 427 ISO 24342	2x 20,5	2x 20,5	2x 20,5	2x23	2 x 20,5	2x25
	Peso Total (kg/m²)	EN 430 ISO 23997	4,08	4,57	6,095	3,045	3,295	5,70
	Punzonamiento Residual	EN 433 ISO 24343-1	≤ 0,16mm	≤ 0,12mm	≤ 0,15mm	---	≤ 0,18mm	Complaciente
	Absorción de impactos	EN 14808	---	≥ 25%	≥ 25%	---	---	≥ 35%
	Índice de rebote de pelota	EN 12235	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%
	Fricción	EN 13036-4	80 hasta 110					
	Deformación vertical	EN 14809	≤ 5mm	≤ 2,0mm	≤ 2,0mm	≤ 5mm	≤ 5mm	≤ 3mm
	Calefacción radiante	EN 13501-1	C _{fl} S ₁	C _{fl} S ₁	C _{fl} S ₁	B _{fl} S ₁	C _{fl} S ₁	C _{fl} S ₁
	Emisiones COV	AGBB/DIBT	≤ 10µg/m³ (después de 28 días)					
	Higiene	-	No contribuye a la propagación de la infección					